



BITUM

ПОКРІВЕЛЬНИЙ БІТУМНИЙ ГЕРМЕТИК

BITUM - еластична, густа бітумна маса, армована волокнами для ущільнюючих робіт на покрівлі, фундаменті та ремонтної приклейки руберойду.

ВЛАСТИВОСТІ

- Містить армуючі волокна
- Тиксотропний, не капає, не стікає з вертикальних поверхонь
- Залишається еластичним після обробки та вулканізації
- Створює покриття з підвищеною стійкістю до утворення тріщин від морозу
- Нівелює навіть значні деформації у швах та примиканнях, що виникають унаслідок температурних коливань
- Висока стійкість до атмосферних факторів, впливу слабких кислот, лугів та агресивних компонентів ґрунту
- Можна застосовувати на зволжених поверхнях
- Підходить для синтетичних матеріалів, плитки, бетону, цегли, гуми, ізоляційних панелей, чорного та оцинкованого металу
- Економічний у використанні
- Вогнебезпечний (при правильному використанні).



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ущільнення з'єднань та примикань у системах метал-бетон-руберойд (закруглення кутів, димарі, вентиляційні канали, засклені дахи, водостічні труби тощо)
- Аварійний ремонт пошкоджених покрівельних покриттів на сухих та зволжених поверхнях (тріщини, щілини, здуття, течі)
- Ремонтне підклеювання руберойду
- Ущільнення, герметизації, заповнення швів у фундаментах, цоколях, дренажних системах і т.п.

ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** поверхня повинна бути рівною, міцною, вільною від забруднень, води і незамерзлою. Металеві поверхні очистити від іржі. Тріщини та нерівності поверхні вирівняти цементною шпаклівкою. Для поліпшення адгезії пористі та поглинаючі поверхні заґрунтувати Bitumen Primer і почекати його повного висихання.
- **Застосування:** прорізати наконечник картриджа, закрутити ковпачок, обрізати його під кутом по діаметру, що відповідає ширині шва. Герметик накладається за допомогою ручних або пневматичних пістолетів за температури від +1°C до +30°C. Після нанесення маси, при необхідності, розгладити її шпателем протягом 20 хв. Хорошим допоміжним засобом є мильний розчин.



ОБМЕЖЕННЯ

- Містить органічний розчинник, може ушкоджувати пінопласт
- Не використовувати в середині приміщень
- Не використовувати фарби які містять органічний розчинник

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців при зберіганні в оригінальній заводській упаковці в сухому місці при температурі від +10°C до +25°C. Недотримання умов зберігання, скорочує термін придатності.

БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Розчинник гас, фракція стирен-ксілол. H315 Викликає подразнення шкіри. H319 Викликає серйозне подразнення очей. H361d Імовірно завдає шкоди ненародженій дитині. P102 Тримати в недоступному для дітей місці. P202 Не приступати до обробки до тих пір, поки не прочитана та не зрозуміла інформація про запобіжні заходи. P280 Використовуйте захисні рукавички/захисний одяг/ засоби захисту очей/обличчя. P303+P361+P353 У разі потрапляння на шкіру (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою/під душем. P305+P351+P338 У разі потрапляння в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтеся ними, і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. P403+P235 Зберігати у прохолодному та добре вентильованому місці. Вміст/тару утилізувати згідно з місцевим законодавством.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенція	Густа тиксотропна маса
Колір	чорний
Система твердіння	Нейтральна (фізичне випаровування)
Густина	1,25±0,02 г/см ³
Час утворення плівки	20 хв.
Швидкість висихання	0,5-1мм/доба (при 23°C и 50% R.H)
Витрата	450 г/м ²
Температура застосування	Від +1°C до +30°C

*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23°C ±2°C та вологості 60%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.



УПАКОВКА

Назва	Об'єм	Упаковка шт.
BITUM	280 мл	24 шт

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.