



# PVA D3

## СТОЛЯРНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ КЛЕЙ

**PVA D3** - готовий до використання, високоміцний водостійкий клей на основі емульсії полівінілацетату. Клас водостійкості D3 (EN204)

### ВЛАСТИВОСТІ

- Водна основа, швидке висихання
- Водостійкий, клас водостійкості D3
- Під час зберігання витримує 1 цикл заморожування
- Забезпечує міцність клейового шва більш високу, ніж міцність деревини
- Не змінює колір дерева
- Утворює міцний, еластичний, прозорий клейовий шов
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Столярні роботи: виготовлення та ремонт вікон та дверей, меблів для кухні та ванної, а також склеювання інших дерев'яних деталей та конструкцій
- Монтаж паркетних та ламінатних покриттів, приклеювання лінолеуму до різних основ
- Приклеювання картону, паперу, шкіри, поролону, тканин, кераміки, мінеральних (камінь, плитка) та багатьох інших типів матеріалів
- Також можна використовувати як добавку до цементних і вапняних розчинів для підвищення їх вологостійкості, міцності, еластичності

### ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** поверхні мають бути сухими, чистими, без пилу та жиру. Застосування: клей готовий до застосування. Не додавати воду. Ретельно перемішайте клей перед використанням. Нанесіть клей тонким рівним шаром на одну зі склеюваних поверхонь, з'єднайте з іншою поверхнею та притисніть. Поверхні не повинні бути мокрими або вологими. Максимально допустима вологість деревини 15%. Температура застосування – не нижче +10 °С. У разі транспортування або зберігання клею при негативних температурах перед застосуванням його необхідно витримати при кімнатній температурі, потім ретельно перемішати. Клей зберігає свої властивості.
- **Очищення:** надлишки свіжого клею можна очистити водою. Клей, що затвердів, видаляється механічно.
- **Особиста безпека:** під час використання рекомендується одягати захисні рукавички.



## ОБМЕЖЕННЯ

- Повна водостійкість досягається через 7 днів
- Перед використанням продукт слід ретельно перемішати
- Не рекомендується додавати воду в клей
- Не змішуйте з іншими клеями
- Берегти від замерзання

## ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців при зберіганні в оригінальній заводській упаковці в сухому місці при температурі від +5°C до +25°C.

## БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

За наявними у нас відомостями, ця речовина не представляє особливого ризику при умові виконання загальних правил промислової гігієни. P102 Тримати в місці, недоступному для дітей. P501 Здати вміст/тару у службу збирання небезпечних або спеціальних відходів, відповідно до місцевих, регіональних, державних та/або міжнародних нормативів.

## ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Вінілацетатний полімер
Колір	Білий, після висихання прозорий
Густина	1,05 г/см <sup>3</sup>
Витрата	70-130 гр/м <sup>2</sup>
Сухий залишок	54±1%
Оптимальний вміст вологи в деревині	8-12% при збільшенні вмісту вологи збільшиться час висихання
Час утворення плівки	10 хв. (При +20 °C)
В'язкість	14400 ± 800 сПз при +20°C (шпindelь №6, 20 об/хв)
pH	5-6
"Тиск при склеюванні твердих порід деревини"	9-12 кг/см <sup>2</sup>
Клас водостійкості	D3

\*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23°C ±2°C та вологості 60%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.



## УПАКОВКА

Назва	Вага гр.	Упаковка шт.
<b>PVA D3</b>	<b>150</b>	<b>48</b>
<b>PVA D3</b>	<b>250</b>	<b>12</b>
<b>PVA D3</b>	<b>500</b>	<b>12</b>
<b>PVA D3</b>	<b>1000</b>	<b>12</b>

## ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.