



# ROOF

## ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВИЙ ДЛЯ ПОКРІВЛІ

**ROOF** - Каучуковий покрівельний герметик. Водостійкий, постійно еластичний, прозорий. Призначений для герметизації і склеювання при монтажі покрівельних елементів, мансардних вікон, металевих і пластикових водостоків, миттєвого усунення протікань. Має високу адгезію до більшості матеріалів навіть на мокрих поверхнях.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Висока еластичність/гнучкість, що не знижується з часом
- Забезпечує водонепроникне з'єднання
- Відмінна адгезія без ґрунтовки до сухих і вологих покрівельних матеріалів
- Сумісний з бітумними матеріалами
- Висока стійкість до атмосферних впливів, перепадів температур, УФ променів, цвілі і грибків
- Утворює постійний еластичний шов
- Можна фарбувати

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Герметизація кольорових фальцевих покрівель, елементів водостоків, брандмауерів, ковзанів дахів, фартухів, примикань і ендови.
- Заповнення швів навколо димарів, вентиляційних проходів, люків і мансардних вікон, декоративних елементів (флюгерів і т.д.).
- Холодне склеювання покрівельної плівки, мембран і рубероїду.
- Заповнення і ремонт деформаційних швів і зазорів між різнорідними матеріалами (бетон-метал, пластик-метал, метал-скло, камінь-деревина).
- Миттєве усунення протікання в дахах і жолобах, навіть під час сильного дощу.
- Герметизація з'єднань покрівельних металевих листів.
- Герметизація швів в човнах та інших місцях, які потребують стійкості до постійного впливу води.



ПРОЗОРИЙ

### ВИКОРИСТАННЯ

- Оптимальна температура застосування від + 5°C до + 40°C.
- Поверхні повинні бути сухими, чистими, знежиреними, без льоду, іржі, залишків старого герметика і інших забруднень, що знижують адгезію герметика.
- При необхідності захистіть поверхні від забруднення малярною стрічкою.
- Перед застосуванням зріжте верхню частину картриджа, залишивши різьблення для накручування вихідного носика. Носик обріжте під кутом 45 градусів на ширину шва.
- Нанесіть герметик за допомогою пістолета для герметиків.
- Після нанесення розгладьте герметик вологим шпателем або пальцем.
- З'єднайте елементи і залиште до повного затвердіння герметика.
- Видаліть малярську стрічку перш, ніж образиться поверхнева плівка.
- Час повного затвердіння залежить від температури і вологості навколишнього середовища, але зазвичай становить 24 години.



## ОБМЕЖЕННЯ

- Зберігання при температурі вище + 35 °С може скоротити термін придатності.
- Не підходить для склеювання акваріумів і тераріумів.
- Герметик не підходить для використання при структурному склінні.
- Герметик не рекомендується використовувати для з'єднань з натурального каменю, таких як граніт, піщаник, мармур.
- Герметик не може використовуватися в контактi, як з харчовими продуктами, так і в медицині. Продукт ні досліджений і не піддавався тестуванню, що допускає його застосування в медицині і фармацевтиці.
- Не використовувати для PP, PE - відсутня адгезія.
- Герметик не слід використовувати на чутливих металевих поверхнях, напр. міді і її сплавах, а також на срібленні дзеркал.
- Не підходить для склеювання пінополістиролу та інших поверхонь, чутливих до органічних розчинників. У разі застосування на поверхнях, чутливих до впливу розчинників, рекомендується проводити випробування в непомітному місці.
- Перед фарбуванням, рекомендується проводити пробний тест, особливо в разі використання фарб на основі розчинників.

## ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Зберігати до 24 місяців в упаковці в сухому місці, захищаючи від морозів і перегрівання, при температурі від 0 °С до +25 °С. Продукт можна зберігати не більше 4 тижнів при мінусовій температурі, але не нижче -30 °С, і перед використанням слід витримати протягом 24 годин при 23 °С. Слід дотримуватися обережності у випадку коли продукт після відтавання знову піддавався впливу низьких температур - витримує 5 циклів заморожування/відтавання.

## БЕЗПЕКА І УТИЛІЗАЦІЯ

Зберігати в недоступному для дітей місці! Під час робіт використовувати захисні засоби: рукавички і окуляри. Не мити руки органічними розчинниками. Зберігати щільно закритим, коли не використовується. Детальну інформацію можна знайти в Паспорті Безпеки Продукту (MSDS) від виробника. Вказівки щодо утилізації: залишки продукту і порожні картриджі повинні бути утилізовані відповідно до чинних місцевих нормативних документів.

## ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неотверділий	
Основа	: Синтетичні каучуки
Колір	: Прозорий
Щільність	: 0,93 ± 0.01 г/мл (ISO 2811-1)
Робочий час	: 3-15 хв. (при 23°C і 50% R.H)
Консистенція	: Тиксотропна
Час утворення плівки	: 3-15 хв.
Швидкість затвердіння	: 1-2 мм/доба
Час повного затвердіння	: 24 г
Температура застосування	: від +5°C до +40°C

  

Отверділий	
Подовження на розрив	: 450 ± 50 % (ISO 37)
Модуль 100% подовження	: 0,22 ± 0,02 Мпа (ISO 37)
Термостійкість	: від -20°C до +90°C
Твердість по Шору А	: 16 ± 3 (ISO 868)



\* Усі наведені дані засновані на лабораторних випробуваннях відповідно до внутрішніх стандартів виробника і сильно залежать від умов затвердіння продукту (температури упаковки, довкілля, поверхонь, якості використовуваного обладнання і від кваліфікації особи, яка застосовує продукт).

---

## УПАКОВКА

Артикул, колір	Об'єм	Упаковка, шт
ROOF (Картридж) (прозорий)	280 мл	12

---

## ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.